



Productinformatieblad



Pasta tegellijm voor het verlijmen van vele soorten keramische tegels op vrijwel alle soorten ondergronden.

- Goed verwerkbaar
- Gebruiksklaar
- Tegel tot 25 x 25 cm

Toepassing

Binnen toepasbaar.

Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

Geschikt voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels op vrijwel alle soorten ondergronden.

Kan onder andere gebruikt worden op cement, beton, gipsplaten, gipsvezelplaten, pleisterlagen en kalkzandsteen.

Max. formaat wandtegel 25 x 25 cm.

Leveringsvorm

Emmer van 8 en 16 kg.

Verkrijgbaarheid

Doe-Het-Zelf & Bouwmaterialenhandel

Product eigenschappen

Pasta tegellijm voor het verlijmen van vele soorten keramische tegels op vrijwel alle soorten ondergronden.

Flexibel en prettig verwerkbaar.

Classificatie

D2 TE volgens EN 12004

Kleuren

Beige.

Gereedschap

Lijmkam, troffel.

Verbruik

Ca. 1,8 tot 3 kg per m².



Productinformatieblad



Dosering

Weber Pasta tegellijm easy is klaar voor gebruik. Voeg geen ander additieven toe zoals water en oplosmiddelen.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Zuigende ondergronden eerst voorstrijken met **weberprim tegel**, niet zuigende ondergronden voorstrijken met **weberprim tegel S**.

Aanmaken

Weber Pasta tegellijm easy is direct klaar voor gebruik

Verwerken

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5°C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met behulp van de voorgeschreven kam, het lijmcontactvlak dient minimaal 65% te zijn. Druk de tegels binnen 15 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm. Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen.

Afwerken

Na minimaal 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden kunnen de tegels gevoegd worden met de voegmiddelen uit de **weberfinish of color** serie. Bij zeer harde tegels kan, afhankelijk van temperatuur en ventilatie, het invoegen later uitgevoerd worden. Niet poreuze ondergronden kunnen een langere droogtijd tot gevolg hebben.

Aanvullende informatie

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische informatie

Verwerkingstijd: gebruiksklaar.

Praktische open tijd: ca. 20 minuten.

Corrigeertijd: ca. 15 minuten.

Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 24 uur.

Wachttijd voor ingebruikname: 24 tot 48 uur.

Toepassingsdikte: tot 2 - 5 mm.

Klasse: D2TE

Getest volgens de Europese normen: EN 12004.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5° C en + 30° C.

Voeg geen andere additieven toe, zoals water en oplosmiddelen.

Zet eerst een test op bij het verwerken van verkleuringsgevoelige natuursteen.

De lijm is niet geschikt voor toepassingen op de vloer, onder water en op metaal, polyester enz.



Productinformatieblad



Certificeringen

Weber Pasta tegellijm easy is CE gemarkeerd volgens EN 12004: D2 TE