



Productinformatieblad



Pasta tegellijm voor het verlijmen van vele soorten keramische tegels op vrijwel alle soorten ondergronden.

- Hoge slipweerstand
- Gebruiksklaar
- Tegel tot 35 x 35 cm

Toepassing

Binnen toepasbaar.

Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

Geschikt voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels en mozaïek op vrijwel alle soorten ondergronden, inclusief bestaand tegelwerk.

Kan onder andere gebruikt worden op cement, beton, gipsplaten, gipsvezelplaten, pleisterlagen en kalkzandsteen.

Max. formaat wandtegel 35 x 35 cm.

Leveringsvorm

Emmer van 4, 8 en 16 kg.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialen handel en Doe-Het-Zelf

Product eigenschappen

Voor het verlijmen van keramische wandtegels

Uitstekende slipweerstand

Tegel over tegel

Hoog standvermogen

Waterbestendig

Kleuren

wit

Gereedschap

Lijmkam, troffel.



Productinformatieblad



Verbruik

Ca. 1,5 tot 2,5 kg per m².

Dosering

weber pastategellijm top is gebruiksklaar

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met **webertile prim**. Indien 'tegel over tegel', schuur dan eerst het oppervlak met een schuurpapier met een grove korrelgrootte en behandel deze daarna met **webertile prim**.

Aanmaken

weber pastategellijm top is klaar voor gebruik. Voeg geen ander additieven toe zoals water en oplosmiddelen.

Verwerken

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5°C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met behulp van de voorgeschreven kam, het lijmcontactvlak dient minimaal 65% te zijn. Druk de tegels binnen 15 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm. Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen.

Afwerken

Na minimaal 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden, de tegels afvoegen met **weber voegmiddelen uit de finish of color serie**. Niet poreuze ondergronden kunnen een langere droogtijd tot gevolg hebben.

Aanvullende informatie

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische informatie

Verwerkingstijd: gebruiksklaar.

Praktische open tijd: ca. 30 minuten.

Corrigeertijd: ca. 15 minuten.

Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 24 uur.

Wachttijd voor ingebruikname: 24 tot 48 uur.

Toepassingsdikte: tot 2 - 5 mm.

Klasse: D2TE

Getest volgens de Europese normen: EN 12004.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5° C en + 30° C.

Voeg geen andere additieven toe, zoals water en oplosmiddelen.