



Productinformatieblad



Lichtgewicht, stofarme en flexibele tegellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels.

- Lichter werken, perfect resultaat
- Hoge uitlevering, gelijk aan 22,5 kg normale lijm
- Tegels tot 60 x 60 cm

Toepassing

Binnen en buiten toepasbaar.

Voor het verlijmen van alle keramische tegels op vrijwel alle ondergronden en diverse houten vloeren.

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm is geschikt voor verkleuringsongevoelige natuursteentegels, mozaïek e.d.

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm kan worden gebruikt op cementvloeren, gipsgebonden vloeren, vloeren met vloerverwarming, beton, gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton, hardschuimplaten, bestaande tegels, enz. Verdere toepassingen zijn o.a. buitenterassen en zwembaden.

Leveringsvorm

Zak à 15 kg en doosje van 2,5 kg.

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Product eigenschappen

Lichtgewicht, stofarme en flexibele tegellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels.

Classificatie

C2TE S1 volgens EN 12004

Kleuren

Kleur

Grijs

Gereedschap

Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM).



Productinformatieblad



Verbruik

15 kg webertile light geeft 16,6 liter lijm en is voldoende voor ca. 6,8m² (bij vertanding lijmkam van 6 mm).

Vertanding	Verbruik /m ² *
4 mm	ca. 1,6 kg/m ²
6 mm	ca. 2,2 kg/m ²
10 mm	ca. 3,4 kg/m ²

* Het verbruik is afhankelijk van het formaat en reliëf van de tegel, de mate van vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en type lijmkam.

Dosering

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm 15 kg mengen met 6,7 - 7,8 liter water.

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm 2,5 kg mengen met 1,1 - 1,3 liter water

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Maak de ondergrond goed schoon (stofvrij) en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met **weberprim tegel**. Mocht u een calsiumsulfaatvloer hebben, dan dient deze eerst geschuurd te worden. Het uiteindelijke vochtgehalte mag niet meer dan 0,5% zijn. Indien 'tegel over tegel', schuur dan eerst het oppervlak met een schuurpapier met een grove korrelgrootte en behandel deze daarna met **weberprim tegel**.

Aanmaken

Voeg ca. 6,7 - 7,8 liter water toe aan 15 kg en ca. 1,1-1,3 liter water toe aan 2,5 kg webertile light. Meng de lijm in een speciekuip of emmer ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Laat de tegellijm een aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel met de spindel door. Na de tweede menging kan de tegellijm direct gebruikt worden. Gebruik bij wandtoepassingen en bij middelbedlijm iets minder water.

Verwerken

Breng de lijm op de ondergrond aan. Gebruik hiervoor de voorgeschreven lijmkam (afhankelijk van de tegel). Het lijmcontactvlak moet minimaal 80% zijn. Bij buitentoepassingen en zwaar verkeer 100%. Druk de tegels binnen 25 minuten, met een schuivende beweging in de tegellijm. Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen. De tegellijm dient binnen 3 uur verwerkt te worden. .

Afwerken

Na minimaal 10 uur, afhankelijk van de omstandigheden kunnen de tegels gevoegd worden met **weber finish** of met **weberfinish wd**

Reinigen

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische informatie

Verwerkingstijd: ca. 3 uur

Klasse: C2TE S1

Praktische open tijd: ca. 30 minuten

Corrigeertijd: ca. 25 minuten

Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 10 uur

Wachttijd voor ingebruikname: 10 tot 36 uur (afhankelijk van temperatuur).



Productinformatieblad



Toepassingsdikte: tot 2 -15 mm
Initiële hechting: ? 1N/mm²
Hechting na inwerking van warmte: ? 1 N/mm²
Hechting na vorst/dooi cycli: ? 1 N/mm²
Getest volgens de Europese normen: EN 12004

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

let op

De lijm toepassen bij temperaturen tussen de + 5°C en de 30°C.

De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in de volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking.

Schakel de vloerverwarming 24 uur van te voren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming.

Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaïek e.d. webercol LC 220 (wit) gebruiken.

Tips!

Vloer eerst egaliseren? Kijk naar de Vloervlak egalisatieproducten van Weber Beamix.

Certificeringen

