



Productinformatieblad



Veelzijdig toepasbare beton reparatiemortel geschikt voor alle voorkomende reparatiewerkzaamheden aan wanden en vloeren, binnen en buiten.

- Makkelijk en snel
- Supersterke hechting aan bestaand beton
- Binnen en buiten

Toepassing

Weber repair beton reparatie is een universele mortel, met een zeer hoge hecht- en druksterkte. Daardoor bij uitstek geschikt voor constructieve reparaties en het plaatselijk herstellen van betonnen wanden, balkonplaten, betonranden, ruw metselwerk etc. Voor binnen en buiten. Weber repair beton reparatie kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 2 tot 50 mm.

Leveringsvorm

Doos à 2 kg

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Product eigenschappen

Veelzijdig toepasbare beton reparatiemortel geschikt voor alle voorkomende reparatiewerkzaamheden aan wanden en vloeren, binnen en buiten.

Kleuren

Grijs

Gereedschap

mengemmer, boormachine met roerspindel en troffel.

Gebruiksaanwijzing



Productinformatieblad



Vorbereiding

Verwijder alle loszittende delen en maak de ondergrond goed schoon. Als er (wapening) staal in het zicht komt tijdens het reinigen van de ondergrond dan moet u deze goed ontroesten en eventueel behandelen met een wapeningsprimer. Voor het aanbrengen van de weber repair beton reparatie de ondergrond eerst goed voorbevochtigen met water. Zorg ervoor dat er geen water op de ondergrond blijft staan.

Aanmaken

Voor alle reparaties geldt een max. dosering van 260ml leidingwater op 2 kg Weber Beton reparatie. Giet 220 ml water in de mengemmer en voeg tijdens het mengen de 2 kg droge mortel toe. Meng de specie gedurende 1 minuut met een boormachine met de roerspindel in een laag toerental. Voeg daarna het restant van het water toe aan de specie en meng gedurende 2 minuten tot een klontvrije specie ontstaat. Zet de specie met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven.

Verwerken

Neem met de troffel wat specie en zet deze met een duwende en licht strijkende beweging op de te repareren plaats. Verwerk zoveel specie zodat het gat of de scheur helemaal vol is geduwd. Nadat de specie is aangetrokken, kunt u het oppervlak afwerken met een schone en iets vochtige troffel.

Afwerken

Nadat de specie is aangetrokken kan men het oppervlak afwerken met een vlak- of schuurspaan. Bescherm de mortel tegen snel uitdrogen door afdekken of bevochtigen.

Reinigen

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Technische informatie

Samenstelling : zand- cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.
Korrelgrootte : 0 ? 0,7 mm

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar en chromaatarm na productiedatum indien droog opgeslagen en gesloten verpakking

let op

Weber Beton reparatie is bij 20°C ca. 20 minuten verwerkbaar.



Productinformatieblad



Niet onder 5°C verwerken en de eerste dagen beschermen tegen vorst.

Tips!

Een grof oppervlak krijg je door het glad afgewerkte oppervlak direct met een vochtige veger of spons na te strijken.