



Productinformatieblad



**Transparante vloercoat. Beschermt uw vloer.
Natuurlijke uitstraling blijft behouden.**

- Coating voor weberlevel top
- Beschermt uw vloer
- Natuurlijke uitstraling blijft behouden

Toepassing

Transparante beschermende toplaag voor **weberlevel top**. Voor binnen.

Leveringsvorm

Can à 2,5 ltr

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Product eigenschappen

Coating voor **weberlevel top**
Beschermt uw vloer
Natuurlijke uitstraling blijft behouden

Kleuren

Wit, droogt neutraal / transparant op.

Gereedschap

Verwerking: verfbak / vachtroller / blokkwast

Verbruik

Bij twee lagen: ca. 150 - 200 ml per m².
2,5 liter **Weber vloercoat** is voldoende voor ± 13 - 16 m²

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

weberlevel top moet voldoende droog zijn alvorens Weber vloercoat kan worden aangebracht. Tussen het egaliseren en het aanbrengen van Weber vloercoat dient minimaal 24 tot 48 uur te zitten (afhankelijk van laagdikte en temperatuur). Voordat de vloercoat wordt aangebracht dient het vloeroppervlak bezemschoon te zijn, vrij van vet, olie, stof en andere losse delen.



Productinformatieblad



Let op: Tussentijds ontstane vlekken zullen na het coaten zichtbaar blijven. Zorg voor lichte ventilatie tijdens en na het aanbrengen van de vloercoat

Aanmaken

Goed schudden voor gebruik.

Verwerk **Weber vloercoat** tussen de 10°C en 25°C. Begin in de verst verwijderde hoek en werk naar de uitgang toe. Gebruik een schone verfbak. Verdeel de vloercoating gelijkmatig met kortharige (6-8mm) vachtroller/blokkwast over het oppervlak. Zorg ervoor dat er voldoende vloercoat in de ondergrond kan trekken. Voorkom plassen door de vloercoat gelijkmatig over de vloer te verdelen. Coating nat in nat verwerken om aanzetten te voorkomen. Vloercoat dient in minimaal 2 lagen te worden aangebracht. De eerste laag moet droog zijn (min 30-45 minuten afhankelijk van de drogingscondities) voordat de daaropvolgende laag wordt aangebracht.

Afwerken

Na de laatste laag Weber vloercoat dient u minimaal 4 uur te wachten voordat u de ruimte weer in gebruik gaat nemen.

Reinigen

Gereedschap en handen reinigen met water en zeep.

Technische informatie

Samenstelling

Bindmiddel: waterig oplosmiddelvrije polymere dispersie

EU-grenswaarde van dit product (cat. A/i): 140 g/l.

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingstemp. omgeving: +10°C tot +25°C

Voor binnen

Droogtijd: beloopbaar na ca 30-45 minuten.

Wachttijd tussen twee lagen: ca 30-45 minuten.

Aantal lagen: minimaal twee lagen

Ingebruikname: na de laatste laag minimaal 4 uur wachten

Houdbaarheid

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

Zorg ervoor dat het geegaliseerde vloeroppervlak volledig schoon blijft voordat deze wordt gecoat.

Tussentijds ontstane vlekken of vervuilingen zullen na het coaten zichtbaar blijven.

Tips!

Weber vloercoat toepassen op **weberlevel top**.

Om de uitstraling van de vloer te behouden wordt geadviseerd de vloer periodiek te behandelen met **Weber vloercoat**. Meerdere lagen zorgen voor meer bescherming.

Stoelpoten, meubilair etc, dienen voorzien te zijn van deugdelijke beschermstoffen.