



## Productinformatieblad



**Vuurvaste Metselmortel die geschikt is voor het metselen of het maken van raapwerk in schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.**

- Vuurvaste metselmortel bestand tegen temperaturen tot 500 °C
- Perfecte verwerking voor metsel- en raapwerk
- Voor voegdiktes van 5 tot 8 mm
- 5 kg is voldoende voor 0,2 M2 halfsteens metselwerk

### Toepassing

Geschikt voor binnen en buiten.

Geschikt voor voegbreedtes van 5 tot 8 mm.

Weber Beamix Vuurvaste metselmortel is bestand tegen temperaturen tot 500°C en daarom uitstekend geschikt voor het metselen of berapen van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.

**Weber Beamix Vuurvaste metselmortel** niet gebruiken voor raaplagen in de vuurzone

### Leveringsvorm

Doos van 5 kg.

### Product eigenschappen

Vuurvaste metselmortel bestand tegen temperaturen tot 500 °C

Perfecte verwerking voor metsel- en raapwerk

Voor voegdiktes van 5 tot 8 mm.

### Kleuren

Grijs

### Gereedschap

Troffel, speciekuip, boorspindel met boormachine (600 t/min.)

### Verbruik

Metselwerk met metselstenen (210 x 100 x 50 mm) voegdikte van 5 mm. ca. 23 kg/m<sup>2</sup>

Voor raaplagen per mm. laagdikte ca. 1,8 kg/ m<sup>2</sup>

### Dosering

± 0,8 leidingwater is voldoende voor 5 kg. Weber Beamix Vuurvaste metselmortel.



# Productinformatieblad



## Gebruiksaanwijzing

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, draagkrachtig en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen. Chamotte metselstenen hebben een hoge wateropslorping, om verbranding van de vuurvaste metselmortel te voorkomen de metselstenen minimaal 24 uur voor verwerking langere tijd dompelen en bewaren onder folie. De metselstenen winddroog verwerken.

Windroge stenen zijn vochtig van binnen en droog van de buitenzijde om smetten te voorkomen.

Voeg  $\pm 0,8$  liter water toe aan Weber Beamix Vuurvaste metselmortel en meng deze tot een klontvrije substantie met een elektrische menger (ca. 600 TPM).

Verwerk vuurvaste specie boven 5°C

Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.

De verwerkingstijd van Weber Beamix Vuurvaste metselmortel is ca. 30 minuten.

Geschikt voor metselwerk en raaplagen van 5 mm. tot 8 mm.

Alvorens raaplagen aan te brengen ervoor zorgen dat de bakstenen voldoende vocht bevatten.

Houd het metsel- of raapwerk vochtig gedurende enkele dagen om verbranding van de mortel te voorkomen.

Gereedschap met water reinigen. Verharde mortel mechanisch verwijderen.

## Houdbaarheid

indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

## Tips!

Het wateropnemende vermogen van vuurvaste stenen is hoog. Dompel de stenen gedurende meerdere minuten en bewaar ze een dag onder plastic alvorens ze te verwerken.

## Certificeringen

