

Weber Vloer reparatie



Weber Vloer reparatie is een snel verhardende reparatiemortel. De reparatiemortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is daardoor geschikt voor horizontale en hellende vloeren, binnen en buiten. Weber Vloer reparatie kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 1 tot 50 mm in één keer.

Weber Vloer reparatie is een reparatiemortel, voor het snel repareren van oneffen en beschadigde vloeren. De reparatiemortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is daardoor geschikt voor het repareren van zowel horizontale als hellende vloeren. Je brengt de vloer reparatiemortel eenvoudig en snel zelf aan. Weber Vloer reparatie is de oplossing voor het repareren van je vloer.

Toepassing

Weber Vloer reparatie is een snel verhardende reparatiemortel. De reparatiemortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is daardoor geschikt voor horizontale en hellende vloeren, binnen en buiten. Weber Vloer reparatie kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 1 tot 50 mm in één keer.

Leveringsvorm

Doos à 2 kg

Product eigenschappen

Weber Vloer reparatie is een snel verhardende reparatiemortel. Het vloerreparatiemiddel wordt geleverd in een verpakking met een totaalgewicht van 2kg. De vloer reparatiemortel is aan te brengen in laagdiktes van 1 tot 50 millimeter in één keer en kan zowel binnen als buiten worden toegepast. De gerepareerde vloer is na 2 uur al beloopbaar. Met Weber Vloer reparatie heb je het juiste middel in handen om de vloer weer als nieuw te doen lijken.

Kleur

Grijs

Gereedschap

Mengemmer, boormachine met roerspindel en troffel.

Verbruik

Per mm laagdikte Ca. 1,6 kg/m²

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Verwijder alle loszittende stukken en maak de ondergrond schoon en stofvrij. Voor het aanbrengen van weberrepair Vloer reparatie de ondergrond eerst voorbehandelen met weberrepair voorstrijk.

Aanmaken

Voor een stugge specie gebruikt u ca. 420 ml leidingwater op 2 kg droge mortel. Voor een vloeibare specie gebruikt u ca. 560 ml leidingwater op 2 kg droge mortel. Giet het water in de emmer en strooi de mortel erbij. Meng met een boormachine en spindel tot een klontvrije specie. Meng de vloeibare specie in de laatste minuut met een hoog toerental. Zet de specie met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven.

Weber Vloer reparatie

Verwerken

Weber vloer reparatie is bij 20°C ca. 15 minuten verwerkbaar en kan na ca. 2 uur licht belast en na 24 uur volledig belast worden. Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.

Afwerken

Bescherm de mortel direct tegen snel uitdrogen door het af te dekken met plastic of licht te bevochtigen met water (nevel).

Aanvullende informatie

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Technische informatie

Samenstelling

Zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.

Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 12 maanden na productiedatum in de originele en ongeopende verpakking.

Let op

- De reparatiemortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
- Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.

Tips

Te verwerken als stugge of als vloeï specïe door de waterdosering aan te passen.