

Weber Chape rapid



Weber Zandcement snel is :

- 4 x sneller
- na 24 uur beloopbaar en betegelbaar
- na 4 dagen af te werken

Weber Zandcement snel is een snellere manier om een cementdekvloer aan te brengen. De vloer is 4x sneller afwerkbaar na het aanbrengen, en na 24 uur reeds beloopbaar en klaar om te betegelen. De Weber Zandcement snel kan je aanbrengen in een laagdikte vanaf 3 cm.

Gebruik

- Ideaal voor het maken van cementdekvloeren en het maken van lagen onder afschot.
- Voor binnen
- Snel af te werken met laminaat, parket, tegels, tapijt ect.
- Tevens voor reparaties van (onder)vloeren.
- Voor laagdiktes van 3-5 cm.

Verpakkingen

plastic zak van 20 kg

Kleur

Grijs

CE classificatie

- **Weber Zandcement snel** wordt geleverd onder «KOMO»
- KOMO nr. 701-V
- **Weber Zandcement snel** is CE gemarkeerd volgens EN 13813.

Gereedschap

Vorbereiding : zachte bezem, handveger, blokborstel, emmer

Verwerking : mengkuip, elektrische menger (ca. 600 RPM), boorspindel, schep, rei/balk, waterpas, schuurbord

Verbruik

- 20kg/m²/cm
- Rekenvoorbeeld: laagdikte 5 cm, vloeroppervlak 3m² betekent 20 kg x 5 cm x 3 m² = Ca. 300 kg.

Waterhoeveelheid

Gebruik 1,4 liter schoon leidingwater voor 20 kg.

Weber Chape rapid

Bijkomende gegevens

• Grondstoffen

- Bindmiddel: portlandcement
- Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)
- Grootste korrelafmeting: 3 mm
- Toevoegingen: vulstoffen
- Hulpstoffen: combinatie van additieven die de sterkte van droging bevorderen.

• Eigenschappen mortelspecie

- Verwerkbaarheid: aardvochtig Waterbehoefte: 1,4 l / 20 kg
- Volumieke massa: ca. 2150 kg/m³
- Uitlevering: 500 l/ton
- Verwerkbaarheid: ± 1,5 uur

• Eigenschappen verharde mortel

- Druksterkte: > 16 N/mm²
- Buigtreksterkte: > 3 N/mm²
- Sterkteklasse: C16-F3

Bewaring

18 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking

Gebruiksaanwijzingen

Weber Zandcement snel dient in een minimale laagdikte van 3 cm te worden verwerkt.

Tips

Voor het makkelijk en eenvoudig gieten van een cementdekvloer wordt het gebruik van **Weber vloeibare zandcement** geadviseerd. Indien u een zandcement dekvloer in een hogere classificatie (C20-F4) wilt toepassen adviseren wij **Weber Zandcement super sterk eco** te gebruiken. Indien de zandcement dekvloer wordt afgewerkt met tegels wordt het gebruik van weber tegellijmen en voegmiddelen geadviseerd.